

1/7/4

DIALOG(R)File 350:Derwent WPIX

(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

013148218

WPI Acc No: 2000-320090/200028

X-ray opaque dental glass, for fillings, includes fluorine and oxides of silicon, aluminum, sodium, zinc and zirconium

Patent Assignee: ZEISS STIFTUNG CARL (ZEIS); SCHOTT GLAS (ZEIS)

Inventor: KESSLER S; KUNERT C; PASCHKE H; WEITZEL A; WOLFEL U; WOELFEL U

Number of Countries: 028 Number of Patents: 008

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

EP 997132 A1 20000503 EP 99118560 A 19990920 200028 B

DE 19849388 A1 20000504 DE 198049388 A 19981027 200029

AU 9955985 A 20000504 AU 9955985 A 19991020 200030

JP 2000143430 A 20000523 JP 99304930 A 19991027 200033

DE 19849388 C2 20010517 DE 198049388 A 19981027 200128

US 6297181 B1 20011002 US 99427590 A 19991027 200160

AU 749926 B 20020704 AU 9955985 A 19991020 200255

JP 3710345 B2 20051026 JP 99304930 A 19991027 200570

Priority Applications (No Type Date): DE 198049388 A 19981027

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 997132 A1 G 14 A61K-006/083

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT

LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI

DE 19849388 A1 C03C-003/062

AU 9955985 A C03C-003/066

JP 2000143430 A 10 A61K-006/027

DE 19849388 C2 C03C-003/112

US 6297181 B1 C03C-003/062

AU 749926 B C03C-003/066 Previous Publ. patent AU 9955985

JP 3710345 B2 15 A61K-006/027 Previous Publ. patent JP 2000143430

Abstract (Basic): EP 997132 A1

NOVELTY - Barium free X-ray opaque dental glass has a refractive index=1.47-1.70 and includes:

- (A) 20-45 wt.% silicon dioxide (SiO₂),
- (B) 5-35 wt.% aluminum oxide (Al₂O₃),
- (C) 2-20 wt.% zinc oxide (ZnO),
- (D) 2-10 wt.% zirconium oxide (ZrO),
- (E) 2-10 wt.% fluorine (F), and
- (F) 1-10 wt.% sodium oxide (Na₂O).

DETAILED DESCRIPTION - Barium free X-ray opaque dental glass has a refractive index=1.47-1.70 and comprises:

- (A) 20-45 wt.% silicon dioxide (SiO₂),
- (B) 5-35 wt.% aluminum oxide (Al₂O₃),
- (C) 2-20 wt.% zinc oxide (ZnO),
- (D) 2-10 wt.% zirconium oxide (ZrO),
- (E) 2-20 wt.% fluorine (F),
- (F) 1-10 wt.% sodium oxide (Na₂O),
- (G) 0-10 wt.% boron oxide (B₂O₃),
- (H) 0-8 wt.% potassium oxide (K₂O),
- (I) 0-8 wt.% cesium oxide (Cs₂O),
- (J) 1-15 wt.% Na₂O + K₂O + Cs₂O,
- (K) 0-8 wt.% calcium oxide (CaO),
- (L) 0-27 wt.% strontium oxide (SrO),
- (M) 0-10 wt.% phosphorus oxide (P₂O₅),
- (N) 0-10 wt.% lanthanum oxide (La₂O₃), and

• (O) more than 20% $B_2O_3 + ZnO + ZrO_2 + La_2O_3$.

An INDEPENDENT CLAIM is also included for a composite material comprising the dental glass and a dental plastic.

USE - Used as dental filling materials.

ADVANTAGE - It meets dental requirements for X-ray absorption without the use of barium compounds or other toxic substances, and its ZnO content provides a bacteriostatic action.

pp; 14 DwgNo 0/0



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 Patentschrift
10 DE 198 49 388 C 2

51 Int. Cl.⁷:
C 03 C 3/112
C 03 C 3/068
C 03 C 4/08
A 61 C 5/00

21 Aktenzeichen: 198 49 388.6-45
22 Anmeldetag: 27. 10. 1998
43 Offenlegungstag: 4. 5. 2000
45 Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 17. 5. 2001

DE 198 49 388 C 2

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

73 Patentinhaber:
Schott Glas, 55122 Mainz, DE

72 Erfinder:
Kunert, Christian, 55118 Mainz, DE; Kessler,
Susanne, 84030 Ergolding, DE; Paschke, Hartmut,
Dr., 84030 Ergolding, DE; Weitzel, Alwin, 55120
Mainz, DE; Wölfel, Ute, 55130 Mainz, DE

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:

DE	44 43 173 C2
DE	43 23 143 C1
DE	40 23 744 A1
DE	32 48 357 A1
DE	37 88 816 T2
US	56 79 710
US	52 15 459
US	47 75 592
US	42 15 033
US	39 71 754
JP	61-2 15 234 A
JP	05-3 31 017 A
JP	06-39 031 A

54 Bariumfreies röntgenopakes Dentalglas sowie dessen Verwendung

57 Bariumfreies röntgenopakes Dentalglas, gekennzeich-
net durch eine Zusammensetzung (in Gew.-%) von:

SiO ₂	20-45
Al ₂ O ₃	5-35
B ₂ O ₃	0-10
Na ₂ O	1-10
K ₂ O	0-8
Cs ₂ O	0-8
Na ₂ O + K ₂ O + Cs ₂ O	1-15
CaO	0-8
SrO	0-27
ZnO	2-20
ZrO ₂	2-10
P ₂ O ₅	0-10
La ₂ O ₃	0-10
F	2-20
B ₂ O ₃ + ZnO + ZrO ₂ + La ₂ O ₃	> 20,

und eine Brechzahl n_d von 1,47 bis 1,70.

DE 198 49 388 C 2

Die Erfindung betrifft ein bariumfreies röntgenopakes Dentalglas sowie dessen Verwendung.

Für Zahnfüllungen werden in zunehmendem Maße Dentalglas-Kunststoff-Komposite eingesetzt, um mögliche Nebenwirkungen von Amalgam-Füllungen zu umgehen und um einen besseren ästhetischen Eindruck zu erzielen. Dentalglas-Kunststoff-Komposite bestehen in der Regel aus einem anorganischen Anteil und einem organischen Kunststoff-Binder. Der anorganische Anteil besteht überwiegend aus Glaspulver. An das verwendete Glaspulver werden neben den für eine gute Füllung notwendigen Pulvereigenschaften auch noch bestimmte Anforderungen an die physikalischen und chemischen Eigenschaften des für das Pulver zu verwendenden Glases gestellt.

Das Glaspulver muß hinsichtlich der Brechzahl möglichst gut an die verwendete Kunstharzmatrix angepaßt sein, um die teiltransparente Erscheinung von natürlichem Zahnschmelz zu imitieren und damit den hohen ästhetischen Anforderungen zu genügen.

Brechzahl Differenzen zwischen Glas und Kunstharz über 0,05 bewirken eine unerwünscht hohe Opazität des Dentalglas-Kunststoffverbundes und sind daher zu vermeiden.

Darüber hinaus muß das Glaspulver bei der Herstellung der Komposite eine gute Verarbeitbarkeit sowie ein günstiges Abbindeverhalten besitzen und nach der Aushärtung eine hohe Festigkeit gewährleisten.

Weiterhin wichtig ist, daß die thermische Ausdehnung des Dentalglas-Kunststoff-Komposits im Verwendungsbereich der Füllung, d. h. bei Temperaturen zwischen 30°C und 70°C der des Zahnmaterials angepaßt ist, um sicherzustellen, daß die Füllung eine ausreichende Temperaturwechselbeständigkeit aufweist. Gerade durch den Wechsel von kalten und heißen Speisen ist hier die Gefahr gegeben, daß sich die Füllung durch derartige thermische Wechselbelastung lockert und sich somit ein Spalt zwischen Füllung und Zahn bildet, der einen bevorzugten Angriffspunkt für Sekundärkaries darstellt. Üblich ist ein möglichst kleiner Ausdehnungskoeffizient für das Glas, weil damit die verhältnismäßig hohe thermische Ausdehnung des Kunstharz-Binders kompensiert werden kann.

Die Röntgenopazität von Dentalgläsern oder -materialien wird nach DIN ISO 4049 relativ zur Röntgenabsorption von Aluminium als Aluminium-Gleichwertdicke (Al-GWD) angegeben. Die Al-GWD ist die Dicke einer Aluminium-Probe, die die gleiche Absorption bewirkt wie eine 2 mm dicke Probe des zu prüfenden Materials. Eine Al-GWD von 4 mm bedeutet also, daß ein Glasplättchen von 2 mm Dicke dieselbe Röntgenschwächung bewirkt wie ein Aluminiumplättchen von 4 mm Dicke. Von röntgenopaken Dentalgläsern wird eine Al-GWD von mindestens 4 mm gefordert. Dadurch ist im Einsatz als Zahnfüllung auf Röntgenaufnahmen eine ausreichend gute Unterscheidbarkeit zwischen Füllung und Zahnschmelz sichergestellt. Auftretende Spalten und Karies können gut erkannt werden.

Weiterhin muß eine gute chemische Beständigkeit des Glaspulvers gegen Wasser, Säuren und Laugen zu einer langen Lebensdauer der Zahnfüllung beitragen. Wegen möglicher toxischer Nebenwirkungen soll auf die Verwendung von Barium-Bestandteilen in dem Glas verzichtet werden, obwohl diese Bestandteile eine gute Röntgenopazität hervorrufen. Die Verwendung von bleihaltigen Bestandteilen ist aus toxischen Gesichtspunkten ebenfalls unerwünscht.

Die DE 32 48 357 A1 beschreibt einen pulverförmigen Dentalwerkstoff auf der Grundlage von Calciumaluminium-fluorosilicatgläsern (a) und für Dentalzwecke üblichen Metallen (b) und weiteren Komponenten, der dadurch gekennzeichnet ist, daß er wenigstens einen Teil von (a) als gesinterte Mischung mit (b) enthält. Die verwendeten Pulver von (a) bestehen aus (Gew.-% berechnet als Oxide) SiO₂ 20–60, Al₂O₃ 10–50, CaO 1–40, F 1–40, Na₂O 0–10, P₂O₅ 0–10 und insgesamt 0–20 Gew.-%, berechnet als Oxide, an B, Bi, Zn, Mg, Sn, Ti, Zr, La oder anderen dreiwertigen Lanthanoiden, K, W, Ge.

Die US 5,215,459 bzw. die DE 40 23 744 A1 betrifft die Verwendung von Glasionomern für gesteuerte Geweberegenerationen. Aus den in der Schrift genannten Glaspulvern geht ein Gesamtgehalt von insgesamt 0 bis 20 Gew.-% berechnet als Oxide an B, Bi, Zn, Mg, Sn, Ti, Zr, La oder anderen dreiwertigen Lanthanoiden, K, W, Ge sowie weiteren Zusätzen hervor, welche die Eigenschaften nicht beeinträchtigen und physiologisch unbedenklich sind.

Um das Glas röntgensichtbar zu machen, können 10 bis 20 Gew.-% La₂O₃ hinzugefügt werden. Die genannten Glaspulver weisen einen verhältnismäßig geringen Gesamtgehalt an B₂O₃, ZnO, ZrO₂ und La₂O₃ (20 Gew.-%) auf. Die für das Glaspulver genannten Zusammensetzungsbereiche entsprechen den in DE 32 48 357 A1 genannten mit zusätzlich SrO als fakultativen Bestandteil mit 0–40 Gew.-%, wobei CaO und/oder SrO wenigstens 1 Gew.-% beträgt.

Die US 4,775,592 beschreibt ein Fluoroaluminosilicatglas-Pulver für die Verwendung als Dentalglasionomern, dessen Oberfläche mit einem Metallfluorid oder einem Fluoro-Komplexsalz nachbehandelt ist. Die aufwendige Nachbehandlung dient hierbei dazu, die erforderlichen Verarbeitungseigenschaften sowie eine hohe Druckfestigkeit des Zements zu erzielen. Die Zusammensetzung des verwendeten Fluoroaluminosilicatglas-Pulvers kann in einem weiten Zusammensetzungsbereich liegen. Es wird hergestellt durch Erschmelzen der Komponenten in (Gew.-%) SiO₂ 25–50, Al₂O₃ 15–40, F 10–40 und Phosphat 0–20. Dabei kann F als Fluorid von Zn, Al, Y, La, Zr, Alkalien und Erdalkalien und Phosphat als Phosphat von Alkalien, Erdalkalien, Zn, Al, Y, La, Zr eingeführt werden. In das Glas können auch Y-, La-, Zn-, Ti-, Zr- und Erdalkalioxide eingeführt werden.

In der JP 61-215234 A wird eine Glaszusammensetzung für die Verwendung als Glasionomern, geeignet als Dentalzement, beansprucht. Es wird ein weitgefächter Zusammensetzungsbereich, bestehend aus einer Vielzahl möglicher Komponenten beansprucht. Nach der Schrift ist es dennoch nur möglich, Gläser mit einer relativ niedrigen Brechzahl in einem zudem engen Bereich von 1,46 bis 1,60 einzustellen. Gläser mit Brechzahlen im für neuartige Dentalmaterialien günstigen Bereich > 1,60 werden nicht beschrieben. Dabei ist ein Ba-Gehalt von bis zu 35 Gew.-% möglich. Der in zwei Beispielen angegebene Ba-Gehalt von 20,31 und 3,92 Gew.-% ist aus toxikologischen Gründen bedenklich und entspricht nicht den Erfordernissen an moderne Dentalgläser.

Auffallend bei dieser Schrift und der US 4,775,592 ist der beanspruchte hohe F-Gehalt von 10 bis 40 Gew.-% sowie der fakultative Gehalt an B³⁺ und P⁵⁺ von jeweils 0 bis 8 Gew.-% (JP 61-215234 A) bzw. Phosphat 0 bis 20 Gew.-% (US 4,775,592). Die Herstellung eines ungetrübten Dentalglases mit hohem F-Gehalt ohne zwingende Anwesenheit von B³⁺ und/oder P⁵⁺ ist schwierig.

Die US 3,971,754 beschreibt die Herstellung eines Zahnfüllmaterials unter Verwendung eines barium-, zink- und zirkon-

koniumfreien Glases, welches zur Einstellung einer Röntgenopazität Oxide und Carbonate von Lanthan, Hafnium, Strontium oder Tantal im Bereich von 5 bis 60 Gew.-% enthält.

Die JP 6-39031 A beschreibt zinkfreie röntgenopake Implantatmaterialien auf der Basis von Calcium- und Strontiumapatit-Glaskeramiken. In den beschriebenen Zusammensetzungen wird als röntgenabsorbierende Komponente in nahezu allen Fällen ausschließlich SrO eingesetzt, lediglich in 2 Beispielen wird bis zu 5 Gew.-% ZrO_2 verwendet. Flußmittel wie Na_2O oder B_2O_3 sind allenfalls in sehr geringen Mengen (max. 0,5 Gew.-%) enthalten.

Die JP 5-331017 A beschreibt zink- und zirkoniumfreie Glaspulver für Dentalzemente, deren röntgenabsorbierende Wirkung auf dem Einsatz von SrO und La_2O_3 (bis 20 Gew.-%) beruht.

In der DE 37 88 816 T2 wird ein Verfahren zur Herstellung von radioopaken, vernetztem Poly(carbonsäure)-Zahnzement mit einem fluorhaltigen, zink- und zirkoniumfreien Glaspulver beschrieben. Die notwendige Röntgenabsorption wird durch einen Zusatz von 5 bis 35 Gew.-% SrO eingestellt.

In der US 4,215,033 wird ein Dental-Harz-Komposit beansprucht, bestehend aus einem Harz und einem nichttoxischen, alkali- und fluoridfreien Füllstoff, wobei der Füllstoff aus einem zweiphasigen Boroaluminosilicat-Glas besteht und eine Phase teilweise wieder entfernt wird. Das Glas kann Zusätze von SrO, CaO und ZnO oder SrO/ ZrO_2 enthalten.

Die DE 44 43 173 C2 beansprucht ebenfalls ein bariumfreies, hoch siliciumhaltiges (50 bis 75 Gew.-% SiO_2) Dentalglas mit guter Röntgenabsorption.

Weiterhin ist aus der DE 43 23 143 C1 ein barium-, zink- und zirkoniumfreies Dentalglas mit hoher Röntgenabsorption und einer Brechzahl $n_d \leq 1,56$ bekannt, das eine Zusammensetzung in Gew.-% auf Oxidbasis besitzt von SiO_2 45–65, B_2O_3 5–20, Al_2O_3 5–20, CaO 0–10, SrO 15–35 und F_2O 0–2. Die gute Röntgenopazität wird hier durch einen verhältnismäßig hohen Anteil an SrO erreicht.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein bariumfreies röntgenopakes Dentalglas sowie eine Verwendung für ein solches Dentalglas zu finden. Das Dentalglas soll dabei preiswert und dennoch hochwertig und körpervertäglich sowie zum passiven und aktiven Zahnschutz geeignet sein und hinsichtlich der Verarbeitbarkeit, des Abbindeverhaltens und der Festigkeit vorzügliche Eigenschaften aufweisen.

Die Brechzahl n_d des Dentalglases soll an die zur Verfügung stehenden Dentalkunststoffe, besonders an solche mit einer Brechzahl $n_d > 1,60$, angepaßt sein, und so den an ein Dentalglas-Kunststoff-Komposit gestellten ästhetischen Anforderungen nach einem natürlichen Aussehen genügen.

Diese Aufgabe wird durch das in Anspruch 1 beschriebene Dentalglas und dessen in Anspruch 11 beschriebene Verwendung gelöst. Das erfindungsgemäße Dentalglas erreicht die Eigenschaften bariumhaltiger Dentalgläser bezüglich der geforderten Röntgenabsorption ohne Einsatz von Bariumverbindungen oder anderer gesundheitlich bedenklicher Substanzen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Dentalgläsern wird die benötigte Röntgenopazität nicht nur durch eine Komponente allein bewirkt, sondern vielmehr durch eine Kombination verschiedener röntgenabsorbierender Elemente, deren Wirkungen sich vorzugsweise gegenseitig ergänzen, da sie unterschiedliche Bereiche der Strahlung der Röntgenröhre absorbieren.

Der Mindestgehalt an ZnO in den erfindungsgemäßen Gläsern ermöglicht die Ausnutzung der bakterio-statischen Wirkung von Zn^{2+} , insbesondere im kritischen Grenzbereich zwischen Füllung und umgebenden Zahn. Die Brechzahl n_d des Dentalglases läßt sich über einen weiten Bereich von 1,47 bis 1,70 variieren, wobei über den gesamten Bereich die genannten weiteren Anforderungen erfüllt werden.

Die Brechzahlen n_d der Dentalgläser entsprechen denen der üblichen zur Verfügung stehenden Dentalkunststoffe. Für einen bestimmten Dentalkunststoff mit vorgegebener Brechzahl n_d , insbesondere auch für neuere hochbrechende Kunstharze mit $n_d > 1,6$, wie beispielsweise in US 5,679,710 beschrieben, wird ein Dentalglas mit übereinstimmender Brechzahl bereitgestellt. Damit läßt sich ein dem natürlichen Zahnschmelz entsprechendes Erscheinungsbild des Dentalglas-Kunststoff-Komposits ermöglichen.

Das Glas enthält 20–45 Gew.-% SiO_2 als glasbildenden Bestandteil. Bei niedrigeren Gehalten steigt die Kristallisationsneigung in unzulässiger Weise an, so daß keine für den gewünschten Einsatzzweck geeigneten klaren Gläser erhalten werden können. SiO_2 -Gehalte über 45 Gew.-% führen zu unvorteilhaft hohen Schmelztemperaturen, während gleichzeitig die hohe Röntgenopazität und der Mindestfluoridgehalt nicht erreicht werden können.

Al_2O_3 wird im Bereich 5–35 Gew.-% und P_2O_5 im Bereich 0–10 Gew.-% eingesetzt. Der Mindestgehalt an Al_2O_3 ist erforderlich, um ein Netzwerk mit geeigneten strukturellen Einheiten zu schaffen, die einen Einbau von Fluorid im erforderlichen Maß und somit die Herstellung klarer Gläser ermöglichen. Insbesondere bei hohen Fluoridgehalten wird dazu auch vorzugsweise P_2O_5 eingesetzt. Höhere Al_2O_3 -Gehalte als 35 Gew.-% führen zu unvorteilhaft hohen Schmelztemperaturen, P_2O_5 -Gehalte über 10 Gew.-% bewirken eine hohe Entmischungsneigung der Gläser sowie eine für die weitere Verarbeitung der Gläser und den späteren Einsatz unzureichende chemische Beständigkeit.

1–10 Gew.-% Na_2O werden in den erfindungsgemäßen Gläsern als Flußmittel zur Senkung der Schmelztemperatur eingesetzt. Denselben Zweck erfüllen K_2O und Cs_2O , welche gegebenenfalls zusätzlich eingesetzt werden können, wobei der Gesamtalkaligehalt der Gläser 15 Gew.-% nicht überschreiten sollte, um eine ausreichende chemische und mechanische Beständigkeit zu gewährleisten. Der Einsatz von K_2O und Cs_2O ist insbesondere dann empfehlenswert, wenn zur Erzielung einer besonders hohen Röntgenopazität bei gleichzeitig hoher Brechzahl die Forderung nach preisgünstigen Rohstoffen an Bedeutung verliert. Der Gehalt soll jedoch auf je maximal 8 Gew.-% beschränkt sein.

B_2O_3 kann ähnlich den Alkalien in Gehalten bis 10 Gew.-% als Flußmittel eingesetzt werden. Neben der erniedrigenden Wirkung auf die Schmelztemperatur führt der Einsatz von B_2O_3 gleichzeitig zu einer Verbesserung der Kristallisationsstabilität der Gläser, so daß auch bei höheren Fluoridgehalten noch klare, nicht kristallisierende Gläser erhalten werden können. Höhere Konzentrationen als 10 Gew.-% sind nicht zu empfehlen, da sonst die chemische Beständigkeit zurückgeht.

ZnO wird im Bereich zwischen 2 und 20 Gew.-% eingesetzt. Bei Gehalten unter 2 Gew.-% ist die geforderte bakterio-statische Wirkung der mit den erfindungsgemäßen Gläsern hergestellten Dentalmaterialien nicht mehr sichergestellt. Höhere Gehalte als 20 Gew.-% führen zu einer verschlechterten chemischen Beständigkeit. Zudem wird dann die Grenze

der Löslichkeit für ZnO für dieses Glassystem erreicht, so daß Kristallisationsprobleme auftreten. Des weiteren wirkt sich die Zugabe von ZnO günstig auf das Abbindeverhalten aus. Zusammen mit dem genannten ZnO-Gehalt gewährleistet ein ZrO_2 -Gehalt zwischen 2 und 10 Gew.-% eine ausreichende Röntgenabsorption der erfindungsgemäßen Gläser. Ein Mindestgehalt von 2 Gew.-% garantiert zudem die gewünschte chemische Beständigkeit; die mechanischen Eigenschaften, und besonders die Zug- und Druckfestigkeit werden hierbei verbessert, während sich mit ZrO_2 -Gehalten über 10 Gew.-% der Brechwert n_d nicht im gewünschten Bereich zwischen 1,47 und 1,70 einstellen läßt und gleichzeitig die Schmelztemperaturen und insbesondere die Kristallisationsneigung in unerwünschter Weise ansteigen.

Insbesondere bei niedrigen ZnO- und ZrO_2 -Gehalten ist für eine hohe Röntgenopazität die Zugabe von bis zu 27 Gew.-% SrO empfehlenswert. Die Zugabe von SrO beeinflußt die Brechzahl und wirkt sich günstig auf die Schmelzeigenschaften und das Abbindeverhalten aus. SrO-Gehalte über 27 Gew.-% führen jedoch zu verstärkter Kristallisation und sollten vermieden werden. Insbesondere bei SrO-freien Gläsern ist es bevorzugt, durch eine Zugabe von bis zu 8 Gew.-% CaO das gewünschte Abbindeverhalten zu fördern. Durch Zugabe von bis zu 10 Gew.-% La_2O_3 läßt sich die geforderte hohe Röntgenabsorption besonders gut einstellen. Die charakteristische Röntgenabsorption von ZnO, ZrO_2 und SrO wird insbesondere durch die charakteristische Röntgenabsorption von La_2O_3 hervorragend ergänzt. Dadurch erhält man eine ausreichend hohe Röntgenabsorption über den gesamten Energiebereich der für medizinische Zwecke verwendeten Röntgenstrahlung.

Um die an Dentalgläser gestellten Anforderungen zu erfüllen, muß der Gesamtgehalt der Komponenten B_2O_3 , ZnO, ZrO_2 und La_2O_3 mindestens größer 20 Gew.-% betragen.

Fluorid, eingesetzt als Kryolith (Na_3AlF_6), AlF_3 , SrF_2 oder als Fluorid der weiteren eingesetzten Elemente, dient im Bereich zwischen 2 und 20 Gew.-% neben der Erzielung einer niedrigen Brechzahl n_d auch als erwünschtes Fluoriddepot im Dentalmaterial, welches im Laufe der Zeit Fluorid an die umgebende Zahnschmelz abgibt. Außerdem wird die Herstellung klarer Gläser ermöglicht. Dafür ist ein Mindestgehalt von 2 Gew.-% erforderlich. Gehalte über 20 Gew.-% sind zu vermeiden, da dann die Entmischungs- und Kristallisationsneigung der Gläser bei der Herstellung drastisch ansteigt. Zudem ist dann mit erheblichen Fluoridverlusten bei der Schmelze zu rechnen, was einen deutlich erhöhten Aufwand beim Personenschutz und bei der Vermeidung umweltgefährdender Dämpfe erfordert. Der Einsatz von Kryolith als Fluoridrohstoff berücksichtigt die Anforderung, für die Herstellung möglichst preisgünstige Rohstoffe einzusetzen.

Die Brechzahl des erfindungsgemäßen Dentalglases läßt sich dabei im Bereich von 1,47 bis 1,70 einstellen. Damit das Erscheinungsbild der Dentalglas-Kunststoff-Komposite dem von natürlichen Zahnschmelz nahekommt, wird die Brechzahl von Dentalglas und Dentalkunststoff angepaßt. Erfindungsgemäße Dentalgläser mit einer Brechzahl $> 1,60$ sind insbesondere für den Einsatz von zukunfts-trächtigen hochbrechenden Kunstharzen, wie in US 5,679,710 beschrieben, geeignet.

Brechzahlen im Bereich von 1,47 bis 1,59 lassen sich durch ein Dentalglas der Zusammensetzung (in Gew.-%) SiO_2 20–45, Al_2O_3 7–35, B_2O_3 0,5–10, Na_2O 2–10, K_2O 0–8, Cs_2O 0–8, Summe der Alkalimetall-Oxide 2–10, CaO 0–5, SrO 0–25, ZnO 2–15, ZrO_2 2–6, P_2O_5 2–10, La_2O_3 0–5 und F 7–20 einstellen. Der Gesamtgehalt an B_2O_3 , ZnO, ZrO_2 und La_2O_3 ist > 20 Gew.-%.

Brechzahlen im Bereich von 1,49 bis 1,57 lassen sich durch ein Dentalglas der Zusammensetzung (in Gew.-%) SiO_2 20–44, Al_2O_3 12–22, B_2O_3 5–10, Na_2O 2–8, CaO 0–4, SrO 0–18,5, ZnO 3–15, ZrO_2 3–6, P_2O_5 4–10, La_2O_3 0–4 und F 10–20 einstellen. Der Gesamtgehalt an B_2O_3 , ZnO, ZrO_2 und La_2O_3 ist > 20 Gew.-%.

Brechzahlen im Bereich von 1,59 bis 1,70 lassen sich durch ein Dentalglas der Zusammensetzung (in Gew.-%) SiO_2 20–30, Al_2O_3 5–25, B_2O_3 0–10, Na_2O 3–10, K_2O 0–8, Cs_2O 0–8, Summe der Alkalimetall-Oxide 3–15, CaO 0–8, SrO 0–25, ZnO 2–20, ZrO_2 2–10, P_2O_5 0–10, La_2O_3 0–10 und F 2–10 einstellen. Der Gesamtgehalt an B_2O_3 , ZnO, ZrO_2 und La_2O_3 ist > 20 Gew.-%. Diese Dentalgläser zeichnen sich durch eine besonders gute Röntgenopazität aus.

Insbesondere für hochbrechende Dentalkunststoffe mit einer Brechzahl $n_d > 1,60$ stehen mit den erfindungsgemäßen Dentalgläsern erstmalig bariumfreie röntgenopake Füllgläser mit angepaßter Brechzahl zur Verfügung.

Brechzahlen im Bereich von 1,59 bis 1,67 lassen sich durch ein Dentalglas der Zusammensetzung (in Gew.-%) SiO_2 20–30, Al_2O_3 5–25, B_2O_3 1–10, Na_2O 3–10, K_2O 0–8, Cs_2O 0–8, Summe der Alkalimetall-Oxide 5–15, CaO 0–5, SrO 10–25, ZnO 8–20, ZrO_2 4–10, P_2O_5 2–10, La_2O_3 3–10 und F 2–7 einstellen. Der Gesamtgehalt an B_2O_3 , ZnO, ZrO_2 und La_2O_3 ist > 20 Gew.-%.

Brechzahlen im Bereich von 1,59 bis 1,66 lassen sich durch ein Dentalglas der Zusammensetzung (in Gew.-%) SiO_2 20–30, Al_2O_3 5–15, B_2O_3 2–5, Na_2O 3–7, K_2O 0–5, Cs_2O 0–5, Summe der Alkalimetall-Oxide 5–13, CaO 0–5, SrO 15–24, ZnO 10–15, ZrO_2 4–9, P_2O_5 2–5, La_2O_3 3–8 und F 2–5 einstellen. Der Gesamtgehalt an B_2O_3 , ZnO, ZrO_2 und La_2O_3 ist > 20 Gew.-%.

Die erfindungsgemäßen Gläser können neben SrO, ZrO_2 , ZnO und La_2O_3 als weitere röntgenabsorbierende Komponenten Oxide der Gruppen (Sc_2O_3 , Y_2O_3 , Nb_2O_5 , Gd_2O_3 , Yb_2O_3) und (HfO_2 , Ta_2O_5 , WO_3) bis zu je 10 Gew.-% pro Gruppe enthalten. Für die Herstellung von preisgünstigen Gläsern mit niedrigen Brechzahlen werden diese Komponenten vorzugsweise nicht eingesetzt. In diesen Fällen wird die Röntgenopazität durch eine Kombination aus ZnO, ZrO_2 , SrO und ggf. La_2O_3 gewährleistet.

Für die zahnärztliche Praxis ist die gute Erkennbarkeit der Füllung im Röntgenbild von hoher Bedeutung. Die erfindungsgemäßen Dentalgläser besitzen Aluminiumgleichwertigkeiten von mindestens 4 mm und erfüllen damit die erforderlichen Eigenschaften für die Verwendung in der Zahnrestauration.

Das Dentalglas kann aufgrund seiner Zusammensetzung, aus bei der Glasherstellung gängigen Verbindungen, preiswert hergestellt werden. Durch die vorteilhafte Kombination dieser Verbindungen konnte ein, bezüglich Festigkeit, Abbindeverhalten und Verarbeitbarkeit, hochwertiges und körperverträgliches Dentalglas gefunden werden.

Ein Dentalglas-Kunststoff-Komposit und ein hierfür geeignetes erfindungsgemäßes Dentalglas zeichnet sich nicht nur durch die hervorragende Verwendung zum passiven Zahnschutz aus, z. B. in Form von Zahnfüllungen, sondern kann aufgrund seiner Zusammensetzung, besonders durch die Verwendung der bakteriostatischen Komponente Zink und Fluorid, aktiv am präventiven Zahnschutz mitwirken.

Die erfindungsgemäßen Gläser werden folgendermaßen hergestellt: Die Rohstoffe, bevorzugt Carbonate und Fluoride,

werden abgewogen und anschließend gründlich gemischt. Das Glasgemenge wird bei ca. 1400–1540°C eingeschmolzen und gut homogenisiert. Die Temperatur beim Gießen beträgt 1280–1460°C. Der Guß erfolgt vorzugsweise auf wassergekühlte Stahlplatten oder -walzen. Die klaren Glasplättchen mit Dicken bis 2 mm können anschließend leicht mit bekannten Mitteln zu Glaspulvern für Dentalanwendungen aufgemahlen werden. Ein Schmelzbeispiel zur Herstellung eines Dentalglases entsprechend Beispiel 1.4 ist in Tabelle 3 angeführt.

Nach seiner Herstellung wird aus dem Glas in an sich bekannter Weise z. B. durch Mahlen und ggf. Sieben ein Glaspulver hergestellt, das die für Dentalzwecke übliche mittlere Teilchengröße von $\leq 10 \mu\text{m}$, insbesondere 0,5 bis 5 μm , bevorzugt 0,7 bis 1,5 μm besitzt. Die Pulverkörnung spielt eine wichtige Rolle, sie beeinflusst die Polierbarkeit der Komposite, sowie die Abrasions- und mechanische Festigkeit. Zur Erzielung guter mechanischer Eigenschaften ist in üblicher Weise eine nicht zu enge Korngrößenverteilung günstig, wie sie z. B. durch übliche Vermahlung und Absiebung der Grobanteile erreicht wird. Eine maximale Teilchengröße von 40 μm , vorzugsweise 20 μm , insbesondere 10 μm sollte nicht überschritten werden. In dieser Form ist das Glaspulver zur Verwendung als Füllmittel für als Zahnfüllungen verwendete Dental-Komposite besonders geeignet.

Es ist vielfach üblich, die Dentalglaspulver zu silanisieren, wobei die Silanisierung sowohl an sich als auch für diesen Verwendungszweck wohlbekannt ist. Die Silanisierung erleichtert das Erreichen eines hohen Füllgrades im Komposit und wirkt sich günstig auf die mechanischen Eigenschaften des Komposits aus.

Ein erfindungsgemäßes Dentalglas wird bevorzugt zur Herstellung eines übliche Dentalkunststoffe enthaltenden Dentalglas-Kunststoff-Komposits verwendet.

Vorzugsweise stimmt die Brechzahl n_d des Dentalglases mit der des Dentalkunststoffs besser als 0,05 überein, wobei die Brechzahl n_d des Dentalkunststoffs bevorzugt $> 1,60$ ist.

Zur Herstellung von als Zahnfüllung verwendbaren Dental-Kompositen wird das Glaspulver mit in der Zahnmedizin üblichen, härtbaren Kunstharzen gemischt. Als Kunstharze werden überwiegend UV-härtbare Harze auf Acrylat-, Methacrylat-, 2,2-Bis-[4-(3-Methacryloxy-2-hydroxypropoxy)-phenyl]-propan-(Bis-GMA-), Urethan-Methacrylat-, Alcan-dioldimethacrylat- oder Cyanacrylatbasis verwendet. Das zur Füllung verwendete Glaspulver liegt in den fertigen Kunstharzpasten in Gewichtsanteilen von bis zu 80 Gew.-% vor, wobei der Glaspulveranteil aus Festigkeitsgründen so hoch wie möglich zu wählen ist.

Tabelle 1 enthält 5 Ausführungsbeispiele und Eigenschaften (Brechzahl n_d , Aluminiumgleichwertdicke Al-GWD) im Zusammensetzungsbereich, in dem Dentalgläser mit niedrigen Brechzahlen zu finden sind, Tabelle 2 weitere 5 Beispiele mit hohen Brechzahlen.

Tabelle 1

Beispiele für niedrigbrechende Gläser (Zusammensetzung in Gew.-%)

Beispiel	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
SiO ₂	38	20	25	23	30
Al ₂ O ₃	12	12	15	12	12
B ₂ O ₃	10	10	10	10	5
Na ₂ O	2	2	7	7	3
SrO	-	10	-	10	-
ZnO	6	15	15	6	15
ZrO ₂	3	3	6	3	6
P ₂ O ₅	5	10	5	10	10
La ₂ O ₃	4	2	2	4	4
F	20	16	15	15	15
B ₂ O ₃ + ZnO + ZrO ₂ + La ₂ O ₃	23	30	33	23	30
n_d	1,514	1,569	1,530	1,535	1,565
Al-GWD [mm]	6,3	8,1	4,6	7,3	7,0

Tabelle 2

Beispiele für hochbrechende Gläser (Zusammensetzung in Gew.-%)

5	Beispiel	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
	SiO ₂	30	25	30	22	20
10	Al ₂ O ₃	5	10	7	13	10
	B ₂ O ₃	5	2	5	2	2
	Na ₂ O	5	7	6	2	5
15	K ₂ O	-	-	-	2	5
	Cs ₂ O	-	3	-	5	3
	Na ₂ O+K ₂ O+Cs ₂ O	5	10	6	9	13
20	CaO	5	-	-	-	5
	SrO	24	15	23	20	15
	ZnO	10	15	10	15	14
25	ZrO ₂	8	8	4	7	9
	P ₂ O ₅	-	4	4	3	2
	La ₂ O ₃	3	6	8	6	8
30	F	5	5	3	3	2
	B ₂ O ₃ + ZnO + ZrO ₂ + La ₂ O ₃	26	31	27	30	33
35	n _d	1,608	1,601	1,598	1,634	1,656
	Al-GWD [mm]	11,4	11,3	11,3	12,3	11,9

40

Tabelle 3

Schmelzbeispiel für 100 kg berechnetes Dentalglas (entsprechend Tabelle 1, Beispiel 1.4)

45	Komponente	Gew.- %	Rohstoff	Einwaage/kg
	SiO ₂	23,0	SiO ₂	23,01
	Al ₂ O ₃	12,0	Al(OH) ₃	4,57
50	Na ₂ O	7,0	Na ₃ AlF ₆	15,81
	P ₂ O ₅	10,0	Al(PO ₃) ₃	12,53
	B ₂ O ₃	10,0	H ₃ BO ₃	17,77
55	SrO	10,0	SrF ₂	12,50
	ZnO	6,0	ZnO	6,01
	ZrO ₂	3,0	ZrO ₂	3,06
60	La ₂ O ₃	4,0	La ₂ O ₃	4,01
	F	15,0	AlF ₃	4,49
65	Summe	100,0		103,76

1. Bariumfreies röntgenopakes Dentalglas, **gekennzeichnet durch** eine Zusammensetzung (in Gew.-%) von:

SiO ₂	20-45	5
Al ₂ O ₃	5-35	
B ₂ O ₃	0-10	
Na ₂ O	1-10	
K ₂ O	0-8	
Cs ₂ O	0-8	10
Na ₂ O + K ₂ O + Cs ₂ O	1-15	
CaO	0-8	
SrO	0-27	
ZnO	2-20	
ZrO ₂	2-10	15
P ₂ O ₅	0-10	
La ₂ O ₃	0-10	
F	2-20	
B ₂ O ₃ + ZnO + ZrO ₂ + La ₂ O ₃	> 20,	20

und eine Brechzahl n_d von 1,47 bis 1,70.

2. Dentalglas nach Anspruch 1, **gekennzeichnet durch** eine Zusammensetzung (in Gew.-%) von:

SiO ₂	20-45	25
Al ₂ O ₃	7-35	
B ₂ O ₃	0,5-10	
Na ₂ O	2-10	
K ₂ O	0-8	
Cs ₂ O	0-8	30
Na ₂ O + K ₂ O + Cs ₂ O	2-10	
CaO	0-5	
SrO	0-25	
ZnO	2-15	
ZrO ₂	2-6	35
P ₂ O ₅	2-10	
La ₂ O ₃	0-5	
F	7-20	
B ₂ O ₃ + ZnO + ZrO ₂ + La ₂ O ₃	> 20,	40

und eine Brechzahl n_d von 1,47 bis 1,59.

3. Dentalglas nach Anspruch 1 oder 2, **gekennzeichnet durch** eine Zusammensetzung (in Gew.-%) von:

SiO ₂	20-44	45
Al ₂ O ₃	12-22	
B ₂ O ₃	5-10	
Na ₂ O	2-8	
CaO	0-4	
SrO	0-18,5	50
ZnO	3-15	
ZrO ₂	3-6	
P ₂ O ₅	4-10	
La ₂ O ₃	0-4	
F	10-20	55
B ₂ O ₃ + ZnO + ZrO ₂ + La ₂ O ₃	> 20,	

und eine Brechzahl n_d von 1,49 bis 1,57.

4. Dentalglas nach Anspruch 1, **gekennzeichnet durch** eine Zusammensetzung (in Gew.-%) von:

SiO ₂	20-30	
Al ₂ O ₃	5-25	
B ₂ O ₃	0-10	
Na ₂ O	3-10	65
K ₂ O	0-8	
Cs ₂ O	0-8	

	$\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{Cs}_2\text{O}$	3–15
	CaO	0–8
	SrO	0–25
	ZnO	2–20
5	ZrO_2	2–10
	P_2O_5	0–10
	La_2O_3	0–10
	F	2–10
10	$\text{B}_2\text{O}_3 + \text{ZnO} + \text{ZrO}_2 + \text{La}_2\text{O}_3$	> 20,

und eine Brechzahl n_d von 1,59 bis 1,70.

5. Dentalglas nach Anspruch 1 oder 4 gekennzeichnet durch eine Zusammensetzung (in Gew.-%) von:

	SiO_2	20–30
15	Al_2O_3	5–25
	B_2O_3	1–10
	Na_2O	3–10
	K_2O	0–8
	Cs_2O	0–8
20	$\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{Cs}_2\text{O}$	5–15
	CaO	0–5
	SrO	10–25
	ZnO	8–20
	ZrO_2	4–10
25	P_2O_5	2–10
	La_2O_3	3–10
	F	2–7
	$\text{B}_2\text{O}_3 + \text{ZnO} + \text{ZrO}_2 + \text{La}_2\text{O}_3$	> 20,

und eine Brechzahl von 1,59 bis 1,67.

6. Dentalglas nach Anspruch 1, 4 oder 5 gekennzeichnet durch eine Zusammensetzung (in Gew.-%) von:

	SiO_2	20–30
35	Al_2O_3	5–15
	B_2O_3	2–5
	Na_2O	3–7
	K_2O	0–5
	Cs_2O	0–5
40	$\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{Cs}_2\text{O}$	5–13
	CaO	0–15
	SrO	15–24
	ZnO	10–15
	ZrO_2	4–9
45	P_2O_5	2–5
	La_2O_3	3–8
	F	2–5
	$\text{B}_2\text{O}_3 + \text{ZnO} + \text{ZrO}_2 + \text{La}_2\text{O}_3$	> 20,

und eine Brechzahl von 1,59 bis 1,66.

7. Dentalglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeichnet durch einen zusätzlichen Gehalt von bis zu 10 Gew.-% eines oder mehrerer Oxide der Gruppe Sc_2O_3 , Y_2O_3 , Nb_2O_5 , Gd_2O_3 , Yb_2O_3 , wobei die Summe dieser Oxide nicht größer als 10 Gew.-% ist.

8. Dentalglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, gekennzeichnet durch einen zusätzlichen Gehalt von bis zu 10 Gew.-% eines oder mehrerer Oxide der Gruppe HfO_2 , Ta_2O_5 , WO_3 , wobei die Summe dieser Oxide nicht größer als 10 Gew.-% ist.

9. Dentalglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, gekennzeichnet durch eine Aluminiumgleichwertdicke von mindestens 4 mm.

10. Dentalglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Dentalglaspulver eine mittlere Teilchengröße von $\leq 10 \mu\text{m}$, insbesondere von 0,5 bis 5 μm besitzt.

11. Verwendung eines Dentalglases nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 10 zur Herstellung eines Dentalkunststoff enthaltenden Dentalglas-Kunststoff-Komposits.

12. Verwendung eines Dentalglases nach Anspruch 11, wobei der Dentalkunststoff ein überwiegend UV-härtbares Harz auf Acrylat-, Methacrylat-, 2,2-Bis-[4-(3-Methacryloxy-2-hydroxypropoxy)-phenyl]-propan-(Bis-GMA-), Urethan-Methacrylat-, Alcandiol dimethacrylat- oder Cyanacrylatbasis ist.

13. Verwendung eines Dentalglases nach Anspruch 11 oder 12, wobei die Brechzahl n_d des Dentalglases mit der des Dentalkunststoffs besser als 0,05 übereinstimmt.

DE 198 49 388 C 2

14. Verwendung eines Dentalglases nach Anspruch 13, wobei die Brechzahl n_d des Dentalkunststoffs $> 1,60$ ist.
15. Verwendung eines Dentalglases nach wenigstens einem der Ansprüche 11 bis 14, wobei der Dentalglasgehalt bis zu 80 Gew.-% beträgt.
16. Verwendung von Dentalgläsern nach einem der Ansprüche 1 bis 10 oder von unter Verwendung von Dentalgläsern hergestellten Dentalglas-Kunststoff-Kompositen nach einem der Ansprüche 11 bis 15 zur Zahnfüllung.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -